ThermoWhite®

DIE WHITE BESSERE POOLDÄMMUNG

INNOVATION

FÜR LÄNGERES POOLVERGNÜGEN

reduced CO_2

CE ETA-17/0408 | CE ETA-17/0407 | CE ETA-12/0428 | CE ETA-19/0772

Europäische Technische Bewertung für
European Technical Assessment for

IHR TRAUMPOOL PROFESSIONELL UMGESETZT

www.thermowhite.com

Energy Globe
The world award for sustainability

Ausgezeichnet mit dem **ENERGY GLOBE AWARD**
Dem weltweit größten und bedeutendsten Umweltpreis.

ThermoWhite®
DIE WHITE BESSERE POOLDÄMMUNG

www.thermowhite.com

THERMOWHITE® VORTEILE

- Fugenlose, wärmedämmende Umhüllung des Poolbeckens
- Durch MixMobil-Technik Einbringung auch an unzugänglichen Stellen und mit gleichzeitiger Schonung der Gartenanlage (150 Meter Schlauch)
- Energieunabhängig bei Einbau dank Stromaggregat im MixMobil
- Während der Hinterfüllung keine Gefahr des Aufschwimmens
- Höhere Wassertemperatur und längere Nutzungsdauer des Pools
- Mit ThermoWhite®-Bodendämmung keine Betonbodenplatte notwendig
- Hohe Belastbarkeit und Einbaudicken
- Schnelle, saubere Einbringung
- CE-zertifiziert und wieder recyclebar
- Bei jeder Art von Pool anwendbar

BODENPLATTE

Die ThermoWhite® Bodenplatte ist das Fundament das gleichzeitig wärmedämmend und schützend für Ihren Pool wirkt. Auch das anfertigen einer Betonplatte kann dadurch vermieden werden.

WD 130 R

CE ETA-17/0408

- Mindestdicke 20 cm
- max. Belastung 2t/m²
  gleichmäßig verteilte Last
- Wärmeleitfähigkeit: 0,055 W/mk
- Trockenrohdichte: DMD 145 kg/m³
- Frischmörtelrohdichte FMD 160 kg/m³
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,2 %
- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Begehbar ab einem Tag

HINTERFÜLLUNG

ThermoWhite® Poolhinterfüllung ist eine fugenlose, stabile und wärmedämmende Umhüllung des Poolbeckens. Die spezielle, schonende Einbringung ist für jede Art von Pool anwendbar. Durch die flexible Herstellung der Mischung direkt vor Ort im MixMobil und eine mögliche Schlauchlänge von 150 Meter ist die Einbringung unabhängig vom umgebenden Gelände.

WD 70 R (R/N)

- Wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/mk
- Trockenrohdichte: DMD 90 kg/m³
- Frischmörtelrohdichte FMD 100 kg/m³
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,2 %
- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Begehbar ab zwei Tagen

CE ETA-17/0407

WD 100 R

- Wärmeleitfähigkeit: 0,049 W/mk
- Trockenrohdichte: DMD 110 kg/m³
- Frischmörtelrohdichte FMD 130 kg/m³
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,3 %
- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Begehbar ab zwei Tagen

CE ETA-12/0428

THERMOWHITE®-APP

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

Unsere interaktive Onlinekarte mit den Standorten & Partnern finden Sie unter:

www.thermowhite.com

QR-Code mit Kamera scannen

ThermoWhite®