

Thermowhite PE-Klebeband



Werkstoff	BOPP-Film (biaxial gereckte Polypropylenfolie)
Länge pro Rolle	100 m
Breite pro Rolle	50 mm
4-Farbdruck „ThermoWhite-System“	4-c Druck auf weißem Untergrund
Gesamtstärke mit Kleber	40 µ
Tragstärke	28 µ
Äquivalente Luftschichtdicke - sd - Wert	100 sd (m)
Klebstoffbasis	Acrylic-Dispersion(Lösungsmittelfrei)
Reißkraft längs	12,0 kg / 25 mm
Dehnung längs (Bruchdehnung)	140 % ± 10 %
Klebkraft auf Stahl	9,0 N/25 mm ± 10 %
kurzfristige Temperaturbeständigkeit	100 °C
Verpackung/Gewicht (36 Rollen/Karton)	8,30 kg



NEU



Stand 12/2020

ThermoWhite GmbH
Pyhrn 3
A-4582 Spital am Pyhrn
Tel.: +43 (0) 7563/21 811
www.thermowhite.com